

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ AVKOPRESS C



**AVKO предлагает также готовых
вырезанных уплотнений из этого
материала.**

Сырье

Уплотнительные листы, сделанны из высококачественных углеродных волокон усиленными нитрильного каучука и связывающими веществами.

Приложение

Являются подходящими для применения в уплотнении воды, водяного пара, газов, масел, топлива, алкоголя, щелочной среды, основных химических веществ.

Преимущества

Гибкие и эластичные маслостойкие безасбестовые листы для высоких температур до 450°C и давление 100 бар. Листы с хорошей усадки и восстанавливаемости.

Технические параметры

Размеры:	1500x1500 mm
Толщины	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0 mm
Рабочая температура:	Постоянная 250°C /на парой 250°C/ Пиковая 450°C
Максимальное давление:	100 bar
Специфичный вес:	1.6 ÷ 1.9 g/cm ³
Усадка:	5-15 %
Восстанавливаемость:	min 50 %
Опухание в масло 5 часов:	max 3 %
/150 C/ ISO 18170/	

**Указанные параметры относятся к листу толщиной 2 mm*

Влияние на окружающую среду

При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека

Не констатировано.