

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ AVKOPRESS G

**AVKO предлагает также готовых
вырезанных уплотнений из этого
материала.**



Сырье

Уплотнительные листы сделаны из высококачественных целлюлозных и синтетических волокон и системы каучука.

Приложение

Являются подходящие для использования в условиях воды и неагрессивных сред.

Преимущества

Гибкие и эластичные обладающие низкой стоимостью для уплотнения на общего применения для воды и неагрессивных сред в условиях низких температур и давлений.

Технические параметры

Размеры:	1500x1500 mm
Толщины	0.5; 0.8; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0 mm
Рабочая температура:	Постоянная 140°C /на парой 120°C/ Пиковая 210°C
Максимальное давление:	70 bar
Специфичный вес:	1.7 ÷ 2.1 g/cm ³
Усадка:	5-15 %
Восстанавливаемость:	min 50 %
Опухание в масло 5 часов:	max 15 %
/150 C/ ISO 18170/	

**Указанные параметры относятся к листу толщиной 2 mm*

Влияние на окружающую среду

При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека

Не констатировано.