


УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ AVKOPRESS M

**АВКО предлагает также готовых
вырезанных уплотнений из этого
материала.**



Сырье

Уплотнительные листы, сделаны из высококачественных минеральных волокон, арамидных волокон, NBR каучука, наполнителей, связывающего вещества, армировки.

Приложение

Являются подходящими для применения в уплотнении воды, пара, газов, масел, топлива, основных химических веществ.

Преимущества

Гибкие и эластичные маслостойкие безасбестовые листы для высоких температур до 400°C и давление 120 бар. Листы с хорошей усадки и восстанавливаемости.

Технические параметры

Размеры:	1500x1500 mm
Толщины	0.8; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0 mm
Рабочая температура:	Постоянная 250°C /на парой 200°C/ Пиковая 400°C
Максимальное давление:	120 bar
Специфичный вес:	1.9 ÷ 2.2 g/cm ³
Усадка:	5-15 %
Восстанавливаемость:	min 50 %
Опухание в масло 5 часов:	max 3 %

**Указанные параметры относятся к листу толщиной 2 mm*

Влияние на окружающую среду

При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека

Не констатировано.