

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ AVKOPRESS R

**АВКО предлагает также готовых
вырезанных уплотнений из этого
материала.**



Сырье

Уплотнительные листы сделаны из высококачественных синтетических волокон и системы каучука.

Сертификация

Продукт обладает сертификата VDI 2440

Приложение

Являются подходящие для использования в уплотнений масел, газов, нефтепродуктов, пары, воды и неагрессивных сред.

Преимущества

Маслостойкие безасбестовые листы для средних и низких температур до 250°C и давление 80 bar. Листы характеризуются повышенной твердости, в то время сохраняя свойств сжатия и восстанавливаемости.

Технические параметры

Размеры:	1500x1500 mm
Толщины	0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0 mm
Рабочая температура:	Постоянная 250°C Пиковая 300°C
Максимальное давление:	80 bar
Специфичный вес:	1.85 ÷ 2.0 g/cm ³
Усадка:	7-15 %
Восстанавливаемость:	min 40 %
Опухание в масло 5 часов:	≤ 2 %

**Указанные параметры относятся к листу толщиной 2 mm*

Влияние на окружающую среду

При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека

Не констатируется.