

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ VATI MBS



**АВКО предлагает также готовых
вырезанных уплотнений из этого
материала.**

Сырье

Материал ВАТИ МБС используется на выработку уплотнения для зафиксированных соединений. Разработан в качестве заместителя азбесто содержащего материала маслостойкого паронита ПМБ. Обладает высокой прочностью на разрыв. Состав: каучук, арамидные волокна.

Приложение

Подходящий для использования в уплотнении воды, пара, нефтепродуктов, масел.

Преимущества

Состав материала обеспечивает работу в высоких температур до 300°C.

Технические параметры

Размеры:	1500x1500 mm
Толщины	0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0 mm
Рабочая температура:	Постоянная 250°C /на парой 250°C/ Пиковая 300°C
Максимальное давление:	100 bar
Специфичный вес:	1.7 ÷ 1.9 g/cm ³
Усадка:	7 %
Восстанавливаемость:	40 %

*Указанные параметры относятся к листу толщиной 2 mm

Влияние на окружающую среду

При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека

Не констатировано.